

Pinjasol Color

OPIS

Półprzezroczysta bejca do drewna przeznaczona do barwienia.

CECHY PRODUKTU I ZALECANE ZASTOSOWANIE

- Chroni powierzchnię drewnianą przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami. Redukuje pękanie powierzchni drewna
- Zalecana do malowania zewnętrznych powierzchni drewnianych, takich jak framugi okienne, drzwi wejściowe, okładziny ścienne, domy z bali, itp

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych objętościowo (%) 11%

Zawartość części stałych wagowo (%) 14%

Masa właściwa 0.85 kg/l

Zalecane grubości warstw i wydajność teoretyczna

8 - 10 m²/l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

Czasy schnięcia

90–110 g/m²	+20°C
Suchość do przenoszenia, po	6–12h
Suchość do układania w stosy, po	24h

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Kolorystyka

Barwienie w systemie Temaspeed Premium. Ograniczona gama odcieni z karty kolorów Tikkurila Valtti Semi-Transparent Wood Finishes.

Pinjasol Color

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni Powierzchnie należy oczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny. Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 320. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.

Warunki aplikacji Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. Podczas malowania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i produktu musi być powyżej +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Aby zapewnić optymalny wynik, wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.

Aplikacja Produkt dokładnie wymieszać unikając powstania piany. Następnie produkt jest gotowy do użycia.

Dla natrysku bezpowietrznego zalecana dysza: 0,013 – 0,015", ciśnienie 120 - 180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu. W razie konieczności rozcieńczyć do 10% rozcieńczalnikiem Thinner 1050.

Dla zanurzenia produkt można rozcieńczyć do 10 % rozcieńczalnikiem Thinner 1050.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące, zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować przebarwienia powłoki w tych obszarach.

Rozcieńczalniki Thinner 1050.

Czyszczenie narzędzi Thinner 1050.

LZO Zawartość Lotnych Związków Organicznych 730 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia 730 g/litr.
W przypadku rozcieńczenia max. zawartość LZO 740 g/litr.

BEZPIECZEŃSTWO Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.